Ritterstein „Eisenschmelze“ bei Stelzenberg

Ritterstein Nr. 125

Schlagwörter: Ritterstein, Hüttenwerk, Eisenhütte, Schmelzplatz
Fachsicht(en): Landeskunde
Gemeinde(n): Stelzenberg
Kreis(e): Kaiserslautern
Bundesland: Rheinland-Pfalz



Ritterstein Nr. 125 "Eisenschmelze" bei Stelzenberg (1998)
Fotograf/Urheber: Erhard Rohe



Der Ritterstein „Eisenschmelze“ (Ritterstein Nr. 125) befindet sich nördlich der L 500 an der Straße von Stelzenberg.

Thematische Einordnung

„Eisenschmelze“ ist ein Ritterstein aus der Kategorie „Industrien im Pfälzerwald“. Rittersteine aus dieser Kategorie verweisen auf Industrieanlagen, wie Mahlmühlen, Sägemühlen, Papierfabriken. Dort wo sich Erze fanden, entstanden auch Schmelzen, Hammerwerke und Schmieden (Eitelmann 2005).

Spezifische Einordnung

Der Ritterstein markiert den Standort der ehemaligen Eisenschmelze auch „Neue Schmelze“ genannt. Die alte Schmelze stand im Aschbachertal. Sie soll um das Jahr 1720 entstanden sein. Die verschiedentlich angenommene Stilllegung im Jahre 1728 ist wohl zu früh, die Jahre 1742/3 scheinen wohl richtig zu sein (Wallner 2005, S. 188).

Die neue Schmelze, verschiedentlich auch „Trippstadter Schmelz“ genannt könnte nach der Stilllegung der alten Schmelze entstanden sein. Interessanterweise werden aber im Jahre 1743 zwei Hochöfen erwähnt, einer davon im Karlstal. Insofern liefen beide Schmelzen wohl einige Jahre parallel. Jedenfalls stand die neue Schmelz nach 1742 „stetig in Betrieb“ (Wallner 2005, S. 189). Freiherr von Gienanth pachtete die Schmelze im Jahre 1771 und erwarb sie dann im Jahre 1804. Die Einstellung des Betriebs fand im Jahre 1863 statt (Walling 2005, S. 189). Die „*Erze kamen anfänglich aus den Reichswaldgruben und der Grube bei Siegelbach. Später wurden auch Erze aus dem Langental bei Imsbach und ab etwa 1814 aus Rheinhessen bezogen*“ (Walling 2005, S. 189).

(Matthias C.S. Dreyer, Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, 2019)

Literatur

Eitelmann, Walter / Pfälzerwald-Verein e.V. (Hrsg.) (2005): Rittersteine im Pfälzerwald. Gedenksteine und Inschriften - Eine steinerne Geschichtsschreibung. 103, Neustadt an der Weinstraße (5. Auflage).

Walling, Hans / Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (Hrsg.) (2005): Der Erzbergbau in der Pfalz von seinen Anfängen bis zu seinem Ende. 188, Mainz.

Ritterstein „Eisenschmelze“ bei Stelzenberg

Schlagwörter: Ritterstein, Hüttenwerk, Eisenhütte, Schmelzplatz
Ort: 67705 Stelzenberg
Fachsicht(en): Landeskunde
Erfassungsmaßstab: i.d.R. 1:5.000 (größer als 1:20.000)
Erfassungsmethoden: Literaturauswertung
Koordinate WGS84: 49° 22 8,85 N: 7° 43 33,08 O / 49,36913°N: 7,72585°O
Koordinate UTM: 32.407.497,56 m: 5.469.271,65 m
Koordinate Gauss/Krüger: 3.407.536,06 m: 5.471.020,24 m

Empfohlene Zitierweise

Urheberrechtlicher Hinweis: Der hier präsentierte Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

Empfohlene Zitierweise: „Ritterstein „Eisenschmelze“ bei Stelzenberg“. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-283466 (Abgerufen: 18. November 2026)

Copyright © **LVR**